

LIOSEC[®] HC COBALTO 6 %

LIOSEC[®] HC COBALTO 6 % solução de sais de cobalto de ácido octóico sintético em solventes adequados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANÁLISE	MÉTODO MIRACEMA	MÉTODO DE REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	T.A.
Umidade (Karl Fischer), %	M-0113	ASTM D-4017/90	1,0 máx.	1
Aspecto	M-0116	Visual	líquido azul brilhante	1
Índice de acidez	M-0138	ASTM D-1639/90	100 - 110	1
Teor de cobalto, %	M-0123	ASTM D-2373/90	5,9 - 6,1	1
Viscosidade Gardner a 25 °C	M-0227	ASTM D-1545/89	A máx.	1
Teste de centrifugação	M-0164	ASTM D-91/87	isento de sedimentos	1
Estabilidade ao ar	M-0225	ASTM D-564/91	perfeita	4
Estabilidade ao frio	M-0225	ASTM D-564/91	perfeita	4
Peso específico a 25 °C	M-0146	ASTM D-1298/85	0,8800 - 0,9600	4
Sólidos, %	M-0154	ASTM D-1644/88	52 máx.	4
Miscibilidade em aguarrás, 1:10	M-0228	-	perfeita	4

T.A. TIPO DE ANÁLISE

- (1) Análise mandatória
 (4) Análise informativa

EMBALAGEM

Consulte opções de embalagens disponíveis com nosso departamento comercial.